

## ESTUDO COLORIMÉTRICO DA MONTMORILLONITA II. INFLUÊNCIA DA ELIMINAÇÃO DOS ÓXIDOS DE FERRO LIVRES NA REAÇÃO DA MONTMORILLONITA COM A BENZIDINA \*

WANDERLEY JOSÉ DE MELLO \*\*

ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MENDES \*\*\*

### RESUMO

Este trabalho teve por objetivo estudar a influência da eliminação ou não dos óxidos de ferro livres na reação da montmorillonita com a benzidina, assim como dos métodos usados com tal finalidade. Para tal, suspensões de cinco (5) tipos de montmorillonita, sendo uma de procedência desconhecida (Mx) e quatro descritas pelo Projeto 49 (M22, M20, M22a e M31), foram submetidas a três tipos de tratamento:

- a) Eliminação dos sais solúveis, cátions divalentes trocáveis, matéria orgânica e óxido de manganês livre;
- b) Mesmo tratamento citado em a e mais a eliminação dos óxidos de ferro livres pelo método do H-nascente'
- c) Mesmo tratamento citado em a e mais a remoção dos óxidos de ferro livres pelo método do bicarbonato — citrato — ditionito de sódio.

Os resultados indicaram que houve influência do tipo de tratamento em todas as montmorillonitas testadas, sendo o teste F significativo ao nível de 1%.

A conclusão geral a que se pôde chegar foi que a eliminação dos óxidos de ferro livres parece concorrer para maior uniformização da cor azul obtida, sendo que o método do H-nascente apresentou os melhores resultados, não apenas no que se refere à uniformização, mas também quanto à intensidade da cor obtida.

### INTRODUÇÃO

Quando se pensa em fazer uso da reação da benzidina com a motmorillonita com a finalidade de se estabelecer um método quantitativo para a determinação deste mineral de argila, um problema vem logo à mente: deve-se ou não proceder à eliminação dos óxidos de ferro livres? Qual o método mais indicado para esta remoção?

---

\* Entregue para publicação em 13/7/1972.

\*\* Aluno do Curso de Pós-Graduação em Solos e Nutrição de Plantas da ESALQ e bolsista da FAPESP.

\*\*\* Professor de Disciplina do Departamento de Solos e Geologia da ESALQ.





- Solução de ácido oxálico a 9,5%.
- Fita de magnésio elementar
- Solução de citrato de sódio 0,3 M.
- Solução de bicarbonato de sódio 1 M.
- Ditionito de sódio em pó.
- Alcool etílico p.a.
- Solução de nitrato de prata a 5%.
- Solução aquosa de benzidina.
- Solução de carbonato de sódio a 2,5%.

## 2 — Método

### 2.1 — PREPARO DAS AMOSTRAS

Tomou-se 0,5000 g de cada um dos minerais usados no teste (Mx, M22, M22a, M20 e M31), usando-se quatro repetições por tratamento.

Cada uma das amostras sofreu um preparo que constou das seguintes fases:

- Moagem.
- Eliminação dos sais solúveis e cátions divalentes trocáveis.
- Eliminação da matéria orgânica e óxido de manganês livre.
- Eliminação dos óxidos de ferro livres. Usaram-se dois métodos: o do H-nascente e o do bicarbonato-citrato-ditionito de sódio.

No tratamento em que não houve remoção dos óxidos de ferro livres, após a eliminação da matéria orgânica e óxido de manganês livre o material seguiu para a fase seguinte, ou seja, eliminação dos cloretos.

Nos casos em que se procedeu a remoção dos óxidos de ferro livres foram feitos tantos tratamentos quantos necessários para a máxima remoção dos mesmos. E isto se constatava tratando-se o sobrenadante obtido, após o desenvolvimento do método, com a solução de carbonato de sódio a 2,5%: em havendo a formação de um precipitado ferruginoso o processo era repetido.

O número de tratamentos exigidos por amostra encontra-se indicado no Quadro 1.

QUADRO 1 — Número de tratamentos exigidos para a máxima remoção dos óxidos de ferro livres das amostras de montmorillonita.

Amostra	Número de Tratamentos	
	H-Nascente	Ditionito
Mx	1	1
M22	2	2
M22a	2	1
M20	2	2
M31	1	1

— Eliminação dos cloretos.

— Colocação do material em suspensão em água e separação da fração argila.

— Determinação da concentração.

— Preparo de suspensões a 50 ug/ml.

## 2.2 — DESENVOLVIMENTO DA COR

De cada uma das repetições tomaram-se três alíquotas de 10 ml, as quais foram colocadas em três tubos de ensaio, aos quais se adicionaram 1,4 ml da solução aquosa de benzidina, seguindo-se enérgica agitação e um repouso de 48 horas. Ao repouso seguiram-se as leituras das absorbâncias, tomando-se o cuidado de agitar os tubos antes do processamento destas.

A média das três leituras foi usada para representar a repetição.

## RESULTADOS E DISCUSSÃO

### 1 — Resultados

Os resultados obtidos para absorbância das diversas repetições de que consistiu o teste encontram-se resumidos nos Quadros 2, 3 e 4.

QUADRO 2 — Valores obtidos para absorvância das diversas montmorillonitas no tratamento em que não houve eliminação dos óxidos de ferro livres.

Repetição	Absorvância	Média
	Individual	
Montmorillonita X		
1	25-23-21	23
2	19-16-16	17
3	22-19-18	20
4	19-17-18	18
Montmorillonita 22		
1	39-33-32	35
2	37-36-40	38
3	47-47-41	45
4	46-46-44	45
Montmorillonita 22a		
1	21-19-22	21
2	21-21-20	21
3	20-18-19	19
4	15-17-17	16
Montmorillonita 20		
1	41-45-42	43
2	39-37-40	39
3	44-44-43	44
4	39-38-39	39
Montmorillonita 31		
1	25-25-26	25
2	27-27-24	26
3	23-23-28	25
4	19-18-19	19

QUADRO 3 — Valores obtidos para absorvância das diversas montmorillonitas no tratamento em que os óxidos de ferro livres foram removidos pelo método do H-nascente.

Repetição	Absorvância	Média
	Individual	
Montmorillonita X		
1	36-36-37	37
2	35-37-38	36
3	36-39-40	38
4	30-30-31	30
Montmorillonita 22		
1	51-51-48	50
2	52-52-53	52
3	40-42-42	41
4	48-50-50	49
Montmorillonita 22a		
1	48-47-45	47
2	56-59-42	53
3	50-50-55	52
4	54-54-55	54
Montmorillonita 20		
1	30-33-42	35
2	31-31-27	30
3	33-33-42	36
4	33-33-33	33
Montmorillonita 31		
1	37-37-30	35
2	36-34-37	36
3	35-34-34	34
4	30-30-32	31

QUADRO 4 — Valores obtidos para absorvância das diversas montmorillonitas no tratamento em que os óxidos de ferro livres foram removidos pelo método do bicarbonato-citrato-ditionito de sódio.

Repetição	Absorbância	Média
	Individual	
Montmorillonita X		
1	19-20-17	19
2	20-20-21	20
3	21-19-20	20
4	21-24-19	21
Montmorillonita 22		
1	18-18-18	18
2	15-14-23	17
3	16-19-18	18
4	21-21-17	20
Montmorillonita 22a		
1	42-42-49	44
2	38-38-37	38
3	43-45-45	44
4	41-41-40	41
Montmorillonita 20		
1	40-40-46	42
2	44-47-41	44
3	40-40-41	40
4	40-48-49	46
Montmorillonita 31		
1	26-26-30	27
2	24-28-26	26
3	21-24-25	23
4	24-24-23	24



Para melhor se poder analisar o efeito da eliminação dos óxidos de ferro livres na uniformização da cor azul obtida pela reação da montmorillonita com a benzina, o Quadro 5 contém as diferenças entre os valores médios obtidos para a absorvância dos diversos tipos de montmorillonita (Mx, M22, M22a, M20 e M31) nos diferentes tratamentos utilizados.

QUADRO 5 — Diferenças entre os valores médios obtidos para absorvância dos diferentes tratamentos da Mx, M22, M22a, M20 e M31.

Comparação	Diferenças			DM(**)
	CF(*)	H(*)	D(*)	
Mx x M22	21,3	12,7	1,7	D
Mx x M22a	0,2	16,3	21,8	CF
Mx x M20	21,8	1,8	23,0	H
Mx x M31	4,3	1,3	5,0	H
M22 x M22a	21,5	3,5	23,5	H
M22 x M20	0,5	14,5	24,7	CF
M22 x M31	17,0	14,0	6,7	D
M22a x M20	22,0	18,0	1,2	D
M22a x M31	4,5	17,5	16,8	CF
M20 x M31	17,5	0,5	18,0	H

(\*) CF — tratamento em que não houve eliminação dos óxidos de ferro livres.

H — Tratamento no qual os óxidos de ferro livres foram eliminados pelo método de H-nascente.

D — tratamento no qual os óxidos de ferro livres foram eliminados pelo método do bicarbonato-citrato-ditionito de sódio.

(\*\*) DM — Tratamento responsável pela diferença mínima de absorvância, quando se comparam duas motmorillonitas diferentes, mas que foram sujeitas ao mesmo tipo de tratamento.

## 2 — Análise estatística

Os resultados obtidos na análise da variância das diversas montmorillonitas nos vários tratamentos encontram-se resumidos nos Quadros 6, 7, 8, 9 e 10. Nos casos em que o teste F foi significativo aplicou-se o teste Tukey (PIMENTEL GOMES, 1966).

### 2.1 — MONTMORILLONITA X

#### — Teste F

QUADRO 6 — Análise da variância dos diversos tratamentos da Mx.

C. de Variação	G.L.	S.Q.	Q. M.	F	s
Tratamentos	2	641,17	320,59	46,73 **	
Resíduo	9	61,75	6,86		2,62
Total	11	702,92			

C. V. = 10,51%

#### — Teste Tukey <sup>(1)</sup>

$$\hat{Y}_1 = \hat{Y}_H - \hat{Y}_S = 15,75 (**)$$

$$\hat{Y}_2 = \hat{Y}_H - \hat{Y}_D = 15,25 (**)$$

$$\hat{Y}_3 = \hat{Y}_D - \hat{Y}_S = 0,50$$

Os valores de  $\Delta$  (delta), calculados ao nível de 5 e 1%, respectivamente, foram 5,18 e 7,10.

(1)  $\hat{Y}_1, \hat{Y}_2, \hat{Y}_3$  — estimativas dos contrastes testados.

$\hat{Y}_S$  — Estimativa da média do tratamento em que não houve eliminação dos óxidos de ferro livres.

$\hat{Y}_H$  — Estimativa da média do tratamento em que os óxidos de ferro livres foram eliminados pelo método do H-nascente.

$\hat{Y}_D$  — Estimativa da média do tratamento em que os óxidos de ferro livres foram eliminados pelo método do bicarbonato-citrato-ditionito de sódio.

## 2.2 — MONTMORILLONITA 22

## — Teste F

QUADRO 7 — Análise da variância dos diversos tratamentos da M22.

C. de Variação	G.L.	S.Q.	Q. M.	F	s
Tratamentos	2	1.925,17	962,59	57,19 **	
Resíduo	9	151,50	16,83		4,10
Total	11	2.076,67			

C. V. = 11,49%

## — Teste Tukey

Os valores de  $\Delta$  (delta), calculados ao nível de 5 e 1%, respectivamente, foram: 8,10 e 11,11.

$$\hat{Y}_1 = \hat{Y}_H - \hat{Y}_S = 7,25$$

$$\hat{Y}_2 = \hat{Y}_H - \hat{Y}_D = 29,75 (**)$$

$$\hat{Y}_3 = \hat{Y}_S - \hat{Y}_D = 22,50 (**)$$

## 2.3 — MONTMORILLONITA 22a

## — Teste F

QUADRO 8 — Análise da variância dos diversos tratamentos da M22a.

C. de Variação	G.L.	S.Q.	Q. M.	F	s
Tratamentos	2	2.188,50	1.094,25	139,75 **	
Resíduo	9	70,50	7,83		2,79
Total	11	2.259,00			

C. V. = 7,44%

## — Teste Tukey

Os valores de  $\Delta$  (delta), calculados ao nível de 5 e 1%, respectivamente, foram: 5,51 e 7,56.

$$\hat{Y}_1 = \hat{Y}_H - \hat{Y}_S = 32,25 (**)$$

$$\hat{Y}_2 = \hat{Y}_H - \hat{Y}_D = 9,75 (**)$$

$$\hat{Y}_3 = \hat{Y}_D - \hat{Y}_S = 22,50 (**)$$

## 2.4 — MONTMORILLONITA 20

## — Teste F

QUADRO 9 — Análise da variância dos diversos tratamentos da M20.

C. de Variação	G.L.	S.Q.	Q. M.	F	s
Tratamentos	2	204,50	102,25	14,91 **	
Resíduo	9	61,75	6,86		2,61
Total	11	266,25			

C. V. = 6,65%

## — Teste Tukey

Os valores de  $\Delta$  (delta), calculados ao nível de 5 e 1%, respectivamente, foram: 5,16 e 7,07.

$$\hat{Y}_1 = \hat{Y}_S - \hat{Y}_H = 7,75 (**)$$

$$\hat{Y}_2 = \hat{Y}_D - \hat{Y}_H = 9,50 (**)$$

$$\hat{Y}_3 = \hat{Y}_D - \hat{Y}_S = 1,75$$

## 2.5 — MONTMORILLONITA 31

## — Teste F

QUADRO 10 — Análise da variância dos diversos tratamentos da M31.

C. de Variação	G.L.	S.Q.	Q. M.	F	s
Tratamentos	2	250,17	125,09	20,57 **	
Resíduo	9	54,75	6,08		2,46
Total	11	304,92			

C. V. = 8,92%

## — Teste Tukey

Os valores de  $\Delta$  (delta), calculados ao nível de 5 e 1%, respectivamente, foram: 4,86 e 6,67.

$$\hat{Y}_1 = \hat{Y}_H - \hat{Y}_S = 10,25 (**)$$

$$\hat{Y}_2 = \hat{Y}_H - \hat{Y}_D = 9,00 (**)$$

$$\hat{Y}_3 = \hat{Y}_D - \hat{Y}_S = 1,25$$

A análise dos resultados obtidos permitiu as seguintes observações:

a) Em todas as montmorillonitas testadas houve influência do tipo de tratamento, sendo o teste F significativo ao nível de 1%.

b) Nos casos da Mx, M22, M22a e M31 o tratamento com H-nascente foi o que propiciou valores mais elevados para absorvância.

c) No caso da M20, porém, o tratamento em que não houve a eliminação dos óxidos de ferro livres e aquele em que tais óxidos foram eliminados pelo método do bicarbonato-citrato-ditionito de sódio foram significativamente melhores, mas entre eles não se conseguiu constatar diferenças significativas.

d) Nos casos da Mx, M20 e M31 não se conseguiu constatar diferenças significativas entre o tratamento em que não houve remoção dos óxidos de ferro livres e aquele no qual tais óxidos foram removidos pelo método do bicarbonato-citrato-ditionito de sódio. Já no caso da M22 o tratamento sem remoção dos óxidos de ferro livres foi significativamente melhor do que aquele no qual os referidos óxidos foram eliminados pelo método bicarbonato-citrato-ditionito de sódio, ocorrendo o contrário no caso da M22a.

e) A análise do Quadro 5 revela que, em 70% dos casos estudados (7 em 10), os tratamentos para eliminação dos óxidos de ferro livres concorreram para maior uniformidade na cor azul do complexo colorido formado, uma vez que determinaram uma diferença menor entre as absorvâncias quando se comparavam duas montmorillonitas diferentes, mas sujeitas ao mesmo tratamento. Nos casos em que seu efeito não se fez sentir, as montmorillonitas, em comparação não apresentavam (ou apresentavam em dose muito pequena) diferenças de cor devido à presença de óxidos de ferro livres.

f) Nos casos em que houve influência da eliminação dos óxidos de ferro livres, o método do H-nascente apresentou ligeira vantagem sobre o método do bicarbonato-citrato-ditionito de sódio (4 casos em favor do H-nascente contra 3 em favor do ditionito). Todavia isto parece não ser suficiente para se afirmar que o método do H-nascente seja melhor que o do bicarbonato-citrato-ditionito de sódio no que tange à uniformização da cor azul do complexo resultante da reação da montmorillonita com a benzidina.

A conclusão geral a que se pode chegar após este estudo é que a eliminação dos óxidos de ferro livres parece ser necessária para maior uniformidade da cor azul formada, sendo que, nos casos examinados, o método do H-nascente foi o que aparentou oferecer os me-

lhores resultados, não apenas no que se refere à uniformização, mas também quanto à intensidade da cor azul formada.

## SUMMARY

COLORIMETRIC STUDY OF MONTMORILLONITE. — Effect of removal of free iron oxides in the montmorillonite — benzidine reaction.

The objective of this work is to study the influence of the iron oxide removal in the montmorillonite — benzidine reaction and the influence of the methods used for this removal.

Four montmorillonites references were used and one of unknown origin.

The following tests were conducted:

a) soluble salts, exchangeable cations, organic matter and manganese oxide removal.

b) The same treatment indicated in a and the iron oxide removal by the method of JEFFRIES & JACKSON (1949).

c) The same treatment indicated in a and the iron oxide removal by a dithionite — citrate system buffered with sodium bicarbonate.

There was influence of the type of treatment for all montmorillonites tested.

The iron oxides removal seemed to make uniform the color obtained and the velocity of reaction. The free-H method gave the best results either for the color uniformization or the intensity of the color.

## LITERATURA CITADA

- AGUILLERA, N. H. e M. L. JACKSON, 1953 — Iron oxide removal from soils and clays. *Soil Sci. Soc. Am. Proc.* 17:359-364.
- GRIM, R. E. *Clay Mineralogy.* 1953 — McGraw-Hill Book Company. N.Y. 384 pp.
- HENDRICKS, S. B. e L. T. ALEXANDER. 1940 — A quantitative test color for the montmorillonite type of clay minerals. *Agronomy Journal.* Geneva, N.Y. 32:455-457.
- JEFRIES, C. D. e M. L. JACKSON. 1949. — Mineralogical analyses of soils. *Soil Sci.* 68:57-73.

- 
- MEHRA, O. P. e M. L. JACKSON, 1960 — Iron oxide removal and clay by a dithionite-citrate system buffered with sodium bicarbonate. Proc. 7th Natl. Conf. on clays and clays, pp. 317-327. Pergamos Press, N.Y.
- PAGE, J. B. 1941. — Unreability of the benzidine color reaction as a test for montmorillonite, Soil Sci. 51:133-140.
- PIMENTEL GOMES, F. 1966 — Curso de estatística experimental. 3.<sup>a</sup> edição. ESALQ. USP, Piracicaba, S.P., Brasil, 404 pp.
- SIEGEL, W. 1945. — Detection of montmorillonite With benzidine. In chemical Abstracts.

